



AS 25. СУМІШ КЛЕЙОВА ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ І ПЕЧЕЙ

СУМІШ КЛЕЙОВА AS 25 призначена для облицювання камінів і печей (у тому числі й вертикальних поверхонь) різними видами плитки з природного, штучного і литого каменю (крім мармуру), а також бетонною та керамічною плиткою розміром не більше 400x400 мм. Суміш клейова AS 25 може використовуватися як всередині, так і зовні будівель та відповідає вимогам Ц.1.ЗК2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011 та EN 12004 С2ТЕ.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- 1.1. Поверхня повинна бути цільною, міцною, не крихкою та очищеною від пилу, бруду, вапна, будь-яких жирів та фарб (емульсійних чи масляних).
- 1.2. Нерівні поверхні з перепадами до 10 мм можна вирівняти сумішшю клейовою AS 25
- 1.3. Основи, які мають сильну абсорбцію потребують обробки емульсією, що глибоко проникає, після чого залишити висихати 4 години.
- 1.4. Основи, що мають слабку абсорбцію, поверхню слід по-грунтувати емульсією й дати поверхні просохнути протягом 5-6 годин.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

- 2.1. В чисту ємність додайте необхідну кількість чистої води з розрахунку 200 мл на 1 кг суміші.
- 2.2. Додати необхідну кількість суміші й одночасно змішувати міксером на низьких обертах до отримання однорідної, пластичної маси.
- 2.3. Почекавши 5 хвилин, після першого змішування, суміш повторно перемішати.
- 2.4. Готову суміш необхідно використати протягом 120 хвилин.

3. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ

- 3.1. Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +30°C.
- 3.2. Розчин наноситься за допомогою лопатки або шпателя й розподіляється на поверхні зубчастим шпателем, наприклад з квадратною формою зубців, які утворюють на поверхні рівні гребні однієї висоти.
- 3.3. Залежно від товщини й розміру облицювального матеріалу підбирається й висота зубців шпателя, але товщина шару повинна бути не менше 2 мм.
- 3.4. Плитку розташовують на вкриту розчином поверхню і рівномірно притискають.
- 3.5. Від моменту приклеювання, положення плитки може коригуватися протягом 10 хвилин.
- 3.6. При використанні плитки з нерівною поверхнею чи мозаїчної, закріпленої на основі, різаної керамічної або кам'яної плитки потрібно додатково нанести суміш на зворотний бік плитки.
- 3.7. Ширина шва між плиткою не може бути меншою за 2 мм.
- 3.8. Попередньо змочувати плитку не треба.
- 3.9. Нагрівання облицюваної поверхні допускається не раніше ніж через 28 днів після її приклеювання та за умови заповнення

швів між плиткою.

3.10. Різке підвищення температури основи, яка облицювана плиткою, не допускається.

3.11. Вищенаведені рекомендації дійсні за умови використання цієї суміші при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час затвердіння може змінюватися.

3.12. При нанесенні суміші товщиною 2 мм в середньому витрачається 2,6 кг/м².

ПРЕТЕНЗІЇ, СКАРГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ щодо якості цієї продукції приймає Продавець, який, своєю чергою, не несе відповідальності за застосування цієї продукції в цілях і умовах, не передбачених в зазначеній на цьому пакуванні інструкції.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ 12 місяців, від дати виготовлення, в сухому приміщенні на піддонах, в оригінальному пакуванні при вологості повітря не більше 75%.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальна товщина шару	2-10 мм
Пропорція змішування	200 мл води/кг
Придатність розчину до роботи	не менше 2 годин
Час коригування	не менше 10 хв.
Час застигання суміші	24 години
Міцність зчеплення з основою	не менше 1,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Оптимальна робоча температура поверхні	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +160°C