



AS 50. СУМІШ КЛЕЙОВА ЕЛАСТИФІКОВАНА ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ СХИЛЬ- НИХ ДО ПЕРІОДИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ

Суміш клейова AS 50 еластифікована призначена для облицювання поверхонь, що піддаються періодичним деформаціям (атмосферні впливи, динамічні навантаження). Використовується з усіма видами плиток: природного, штучного та литого каменя, крім мармуру, а також з бетонними, керамічними та непрозорими скляними плитками, розмірами понад 300x300 мм. Суміш AS 50 може використовуватися як всередині будівлі для влаштування монолітних та теплих підлог із системами водяного та електричного опалення, так і зовні для облицювання басейнів і резервуарів, терас та різних міцних поверхонь. Також суміш підходить для кріплення теплоізоляційних плит з пінополістиролу, поліуретану, мінеральної вати. Властивості суміші дозволяють використовувати її не знімаючи стару плитку, методом «плитка на плитку». Суміш AS 50 відповідає вимогам Ц.1.3К4 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- 1.1. Поверхня повинна бути цільною, міцною, не крихкою та очищеною від пилу, бруду, вапна, будь-яких жирів та фарб (емульсійних чи масляних).
- 1.2. Нерівні поверхні з перепадами до 10 мм можна вирівняти сумішшю клейовою AS 50.
- 1.3. Основи, які мають сильну абсорбцію потребують обробки емульсією, що глибоко проникає, після чого залишити висихати 4 години.
- 1.4. Основи, що мають слабку абсорбцію, поверхню слід по-ґрунтувати емульсією й дати поверхні просохнути протягом 4-6 годин.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

- 2.1. В чисту ємність додайте необхідну кількість чистої води з розрахунку 215 мл на 1 кг суміші.
- 2.2. Додати необхідну кількість суміші й одночасно помішувати міксером на низьких обертах до отримання однорідної, пластичної маси.
- 2.3. Зачекавши 5 хвилин, після першого замішування, суміш повторно перемішати.
- 2.4. Готову суміш необхідно використати протягом 120 хвилин.

3. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ

- 3.1. Роботи виконуються при температурі від +5°C до +30°C.
- 3.2. Розчин наноситься за допомогою лопатки або шпателя та розподіляється на поверхні зубчастим шпателем, наприклад з квадратною формою зубців, які на поверхні утворюють рівні гребні розчину однієї висоти.
- 3.3. В залежності від товщини й розміру облицювального матеріалу підбирається і висота зубців шпателя.
- 3.4. Товщина нанесеного шару клейової суміші не повинна бути менш як 2 мм.
- 3.5. Плитку розташовують на вкриту розчином поверхню і рівномірно притискають.
- 3.6. З моменту приклеювання, положення плитки може коригуватися протягом 10 хвилин.
- 3.7. При використанні плитки з нерівною зворотною поверхнею потрібно додатково нанести суміш і на зворотний бік

плитки. Це є додатковим кроком задля досягнення повного контакту між плиткою та основою.

3.8. Ширина шва між плиткою не може бути меншою за 1,5 мм.

3.9. Попередньо змочувати плитку не треба.

3.10. Вищенаведені рекомендації дійсні за умови використання цієї суміші при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час затвердіння може змінюватися.

3.11. При нанесенні суміші товщиною 2 мм в середньому витрачається 2,6 кг/м².

ПРЕТЕНЗІЇ, СКАРГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ щодо якості цієї продукції приймає Продавець, який, своєю чергою, не несе відповідальності за застосування цієї продукції в цілях і умовах, не передбачених в зазначеній на цьому пакуванні інструкції.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ 12 місяців, від дати виготовлення, в сухому приміщенні на піддонах, в оригінальному пакуванні при вологості повітря не більше 75%.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Товщина шару клейового розчину	2-10 мм
Пропорція замішування	215 мл води/кг
Робочий час	не менше 2 годин
Час коригування	не менше 15 хв.
Час застигання суміші	24 години
Адгезія до основи	1,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Зсув	не більше 0,1 мм
Температура поверхні	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C