




## FA24. ECOLINE, ФАРБА ФАСАДНА АКРИЛОВА, 3.5кг, 7кг, 14 кг

**ФАРБА ФАСАДНА АКРИЛОВА FA24, ECOLINE, біла, матова** — призначена для нанесення на зовнішні та внутрішні стіни будівель, а також, як фінішне покриття на системи скріпленої теплоізоляції. Фарба може наноситись на основи з бетону, цегли на цементні та цементно-вапняні штукатурки з вологістю до 4% та на гіпсові штукатурки й гіпсокартонні листи з вологістю до 1%, а також на фанеру ДВП, ДСП, OSB тощо. Фарба використовується, також, для відновлення фарбованого покриття на декоративних штукатурках, може тонуватися по системі COLOR MIX, або використовуватись в базовому кольорі.



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

**ПІДГОТОВЛЕНА ОСНОВА** має бути міцною та очищеною від крихких ділянок, пилу, бруду, будь-яких жирів та масляних, емульсійних та органічних фарб. Обов'язково обробити основу ґрунтом глибокого проникнення й витримати її не менше 4 годин, після чого вже наносити фарбу. Роботи виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Температура експлуатації -30°C до +80°C.

**ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ** фарбу слід ретельно перемішати міксером на низьких обертах, а потім нанести її без пропусків пензлем, щіткою, валиком або розпилювачем в один або два шари. Для нанесення першого шару, за бажанням, додайте до фарби чистої води, але не більше 5% від маси фарби. В залежності від температурних умов, через 1-2 години, наноситься другий шар фарби, при цьому, розведення фарби водою, для другого шару, не допускається. При виконанні робіт, поверхню необхідно захищати від потрапляння прямих сонячних променів та підвищеної вологості. Пофарбована поверхня стійка до механічного впливу.

**ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА** фарби в середньому складає: від 0,15 до 0,35 кг/м<sup>2</sup>.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Застосування	всередині та зовні
Час висихання	від 1 до 2 годин
Тонування	по системі Color Mix
Після висихання	має матовий білий колір
Площа покриття	до 20 м <sup>2</sup>
Виконання робіт при температурі	від +5°C до +30°C
Термін зберігання	24 місяців
Витрата фарби	від 0,15 до 0,35 кг/м <sup>2</sup>

Наведені показники отримані при температурі повітря +20°C та його відносній вологості 60%. В інших умовах час висихання може змінитися. Задля ідентичності кольору, рекомендуємо використовувати фарбу з однієї партії.

**ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ** робіт інструмент необхідно вимити водою. У випадку потрапляння розчину в очі необхідно промити водою та звернутися до лікаря. Для захисту рук необхідно використовувати гумові рукавички.

**ПРОДУКЦІЯ** ВІДПОВІДАЄ вимогам ТУ У 20.3-37439858-001:2017.

**ПРЕТЕНЗІЇ, СКАРГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ** щодо якості цієї продукції приймає Продавець, який, своєю чергою, не несе відповідальності за застосування цієї продукції в цілях і умовах, не передбачених в зазначеній на цьому пакуванні інструкції.

**ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ** 36 місяців, від дати виготовлення, в сухому приміщенні, в оригінальному пакуванні з щільно закритою кришкою, при температурі повітря від +5°C до +30°C.

**ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ** вказана на пакуванні.