




PE 75. ГРУНТ – ФАРБА АКРИЛОВА, 3.5кг, 7кг, 14 кг

ГРУНТ – ФАРБА акрилова PE75 застосовується для утворення контактної-адгезійного шару на основах з бетону, цегли, цементно-вапняних та цементно-піщаних штукатурках, на поверхнях з гіпсокартону, ДВП, ДСП, OSB, пофарбованих вододисперсійними або алкідними фарбами. Зміцнення цього контактної-адгезійного шару, зменшення та вирівнювання його водопоглинання, а також застосовується задля зручності процесу формування фактури декоративних штукатурок. Грунт – фарба рекомендується для застосування при консервації фасадів на зимовий період. Якнайкраще підходить при влаштуванні систем утеплення, а саме перед нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок. За необхідності, грунт – фарба тонується по системі COLOR MIX та значно зменшує ймовірність утворення плям на кольорових декоративних штукатурках, водостійка.



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВЛЕНА ОСНОВА має бути міцною та очищеною від крихких ділянок, пилу, бруду, будь-яких жирів та масляних або емульсійних фарб. Гіпсові основи й основи з сильною адгезією (цементно-вапняні та цементно-піщані штукатурки) необхідно попередньо обробити грунтом глибокого проникнення, після чого нанести грунт-фарбу й витримати її 3 - 6 годин, до повного висихання. Роботи виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Температура експлуатації -30°C до +80°C.

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ грунт-фарбу слід ретельно перемішати міксером на низьких обертах, а потім нанести її без пропусків пензлем або щіткою.

ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА грунт – фарби складає: 0,2 - 0,4 л/м². Наведені показники отримані при температурі повітря +20°C

та його відносній вологості 60%. В інших умовах час висихання може змінитися.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ робіт інструмент необхідно вимити водою.

ПРОДУКЦІЯ ВІДПОВІДАЄ вимогам ТУ У 20.3-37439858-001:2017.

ПРЕТЕНЗІЇ, СКАРГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ щодо якості цієї продукції приймає Продавець, який, своєю чергою, не несе відповідальності за застосування цієї продукції в цілях і умовах, не передбачених в зазначеній на цьому пакуванні інструкції.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ 24 місяці, від дати виготовлення, в сухому приміщенні, в оригінальному пакуванні з щільно закрученою кришкою, при температурі повітря від +5°C до +30°C.

ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ вказана на пакуванні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Застосування	в середині та ззовні
Час висихання	від 2 до 4 годин
Тонування	по системі Color Mix
Після висихання	прозорий
Площа покриття	до 12,5 м ²
Витрата грунт-фарби	0,2 - 0,4 л/м ²
Виконання робіт при температурі	від +5°C до +30°C
Термін зберігання	24 місяці